

## GIUNTAFLEX

### Hydroizolační páska pro interiéry a exteriéry

#### Charakteristika produktu

GIUNTAFLEX je těsnící páska na bázi polypropylénu, laminovaná z obou stran, s polyuretanovou výztuží. Je vodotěsná, snadno se řeže či stříhá a má vysokou přilnavost k hydroizolačním materiálům.

#### Použití

Spojovací páska GIUNTAFLEX se používá při hydroizolaci podlah a stěn v interiérech, exteriérech, i ve vlhkém prostředí, na balkónech, terasách a lodžích. Dále se používá jako můstek na pružné spoje, spoje hran a spáry. Páskou GIUNTAFLEX lze překrývat spáry do šíře 30 mm. Je velmi vhodný k hydroizolaci sprchových koutů na spoje mezi podlahou, resp. vaničkou a stěnou z libovolného materiálu, kolem umyvadel a na balkónech mezi podlahou balkónu a zdí.

#### Příprava podkladu

Podklad musí být vyrovnaný, soudržný, pevný a čistý bez prasklin, hrbolů, výstupků, zbavený nečistot a prachu.

#### Příprava produktu

GIUNTAFLEX je páska připravená k použití. Používá se v kombinaci s hydroizolací ISOLFELX (tech. list R 139.12).

#### Způsob použití

Pásku GIUNTAFLEX vnořte do první vrstvy hydroizolace ISOLFLEX a pečlivě ji přilepte lehkým tlakem hladítka nebo štetce. Poté naneste přes pásku druhou vrstvu hydroizolace ISOLFLEX tak a vytvořte jednolitou a stejnoměrnou hydroizolační vrstvu zakrývající celou plochu určenou k hydroizolaci.

#### Technické údaje

| TECHNICKÝ ÚDAJ                        | MĚRNÁ JEDNOTKA   | HODNOTA   |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Barva                                 | -                | Bílá  |
| Specifická hmotnost                   | g/m <sup>2</sup> | cca 190   |
| Tloušťka                              | Mm               | cca 0,4   |
| Prasknutí způsobené dilatací podkladu | %                | 70% (600% membrána)   |
| Destrukční tlak                       | Bar              | >3,0 bar  |
| Přípustný pohyb                       | %                | max. 80% šířky spáry  |
| Teplotní stabilita                    | °C               | -35°C až +90 °C   |
| Skladování                            | měsíce           | cca 24 měsíců v suchém a chladném prostředí v uzavřeném obalu |

### **Důležité upozornění**

GIUNTAFLEX nesmí přijít do přímého kontaktu s hydroizolacemi a lepidly obsahujícími rozpouštědla.

### **Balení**

- 50 lineárních metrů, k dispozici v metráži

**Než začnete používat výrobky z řady pryskyřičných produktů ELEKTA RESINE, doporučujeme absolvovat kurz pryskyřičných stěrek II. pro pokročilé.**

*Pro další informace kontaktujte techniky Decor Italia na tel. čísle +420.281.86.10.89.*

*Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na společných zkušenostech v této oblasti, bez specifických implicitních a explicitních záruk. Aplikace a použití našich výrobků probíhá mimo naše kontrolní možnosti, a proto zcela na vlastní zodpovědnost.*