

SUPER RIPARATORE

Bílý superštuk v prášku.

Pro opravy, rekonstrukce, spojování,
modelování, výplně, pokrývání

Na jakýkoli povrch, do jakékoli tloušťky,
přilne k povrchu s velkou silou a
soudržností



1 kg



5 kg



15 kg



VNITŘNÍ – VENKOVNÍ



TLOUŠŤKA VRSTVY 0 – jakákoli tloušťka



SPOTŘEBA 1 kg / m² / mm



POMĚR VODY / kg štuku: 0,4 l



ČAS POUŽITELNOSTI: 30 minut



ČAS ZASYCHÁNÍ: dle tloušťky vrstvy



VYMALOVATELNÝ: po 24 hod.

POUŽITÍ

- Přímé pokrytí a vyrovnání náročných povrchů: malované zdi, stěny s obklady, mozaiky, keramika, sklo, pevné plasty, dřevo atd.
- Oprava a rekonstrukce fasádních prvků: hrany, rámy, zdivo z jakéhokoli materiálu.
- Vhodný na pokrytí stěn s keramikou i ve vlhkých místnostech: kuchyně, koupelny, garáže atd.
- Výplně velkých otvorů a trhlin.
- Lepení konstrukčních materiálů a spojení materiálů různého původu. Vhodný pro lepení dlažby na dlažbu jak na stěně tak na podlaze.
- Výplně a příprava povrchů ze dřeva.
- Použitelný na všechny typy povrchů: omítka, kámen, sádra, scagliola, sklo, keramika, staré, držící malby, cement, cihla, dřevo, tvrdý plast, polystyrén atd. pro dosažení hladkého povrchu připraveného na vymalování.



VLASTNOSTI

- Možnost nanášení v jakékoli tloušťce, v jedné vrstvě přes 100 mm bez propadu a praskání
- Absolutní a brutální přilnavost bez potřeby kotevních bodů na jakýkoli povrch, včetně keramiky, skla, tvrdých plastů a kovu.
- Polozaschlý produkt může být modelován, vyřezáván a nakrájen. Dovoluje předělat rohy, hrany, rámy, balkóny, schody, ornamenty.
- Odolný vůči vodě a vlhkosti. Možnost nanášení na vlhké povrchy. Odolný vůči výskytu plísní. Pro interiéry i exteriéry.
- Rychlé zasychání: může být potažen nebo vymalován po 24 hodinách bez vytvoření výkvětů nebo změny barvy (právě zaschlý produkt má pH = 11, po 24 hodinách pH = 9).
- Výborná přilnavost a tvrdost. Velmi flexibilní, výborně se přizpůsobí tvrdým i flexibilním povrchům.

PŘÍPRAVA PASTY

Připravte směs v proporcí 1 kg prášku pro 0,4 l vody. Energeticky promíchejte až do dosažení homogenní, konzistentní a krémové pasty k okamžitému použití.

Nanášejte hladítkem nebo zednickou lžící. Tato pasta musí být použita do 30 minut dle teploty a vlhkosti prostředí.

Nezkoušejte použít pastu, když začíná tvrdnout.



ZPŮSOB POUŽITÍ

Nanášejte na pevné povrchy. Povrch musí být čistý bez prachu, mastnoty a vosků. Odstraňte prach a ošetřete povrch. Pokud je to nutné, ošetřete případné metalické části protirezovým přípravkem nebo izolačním nátěrem. V případě velmi savého nebo rozkládajícího se povrchu, aplikujte preventivně akrylátovou nebo solventní penetraci.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte produkt, jakmile začne tvrdnout.

Nenanášejte na povrchy s permanentní vlhkostí.

Nenanášejte na povrchy s teplotou pod 5 °C ani na přímém slunci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt

Klasifikace	AFNOR NFT 36 005 Famille IV Classe 4b Štuk na vodní bázi pro exteriéry
Pojivo	Syntetické pryskyřice a hydraulická pojiva
Ředidlo	Voda
Objemová hmotnost prášku	cca 0,95 g / cm ³
Objemová hmotnost pasty	cca 1,40 g / cm ³
Přibližná výtěžnost	1,0 kg prášku / m ² při 1 mm vrstvě
Vzhled	Prášek
Zrnitost	< 500 μ
Vůně	Provoněný levanduli
pH	Pasty: 11 +/- 0,5; po 24 hod.: 9 +/- 0,5
Přilnavost s/NF P 18840	Na cement: > 20 kg / cm ² Na mozaiku: > 18 kg / cm ²
Odolnost v tlaku	Po 28 dnech: 200 +/- 20 kg / cm ²
Odolnost v ohybu	Po 28 dnech: 80 +/- 10 kg / cm ²
Tvrdost	Shore C: 69
Paropropustnost g/m ² .h.mmHg	3,7 mm tloušťky 0,51 5,3 mm tloušťky 0,37 8,3 mm tloušťky 0,23 10,7 mm tloušťky 0,15
Zadržování vody	99,3%
Certifikace	Bureau Veritas, CEBTP

Aplikace

Poměr vody / kg prášku	0,4 l / 1 kg
Teplota při aplikaci	5 – 30 °C
Nářadí	zednická lžíce, hladítko
Čištění	Vodou, ihned po použití
Tloušťka vrstvy	bez limitu
Čas použitelnosti	30 minut dle teploty a vlhkosti prostředí
Čas zasychání (23 °C, 65% vlhkosti)	Od 2 do 4 hodin a dle tloušťky vrstvy
Možnost vymalování	Po 24 hodinách.

SKLADOVÁNÍ

6 měsíců v uzavřených obalech, v suchém a adekvátním prostředí.

BEZPEČNOST

Cementový produkt: přijde-li produkt do kontaktu s očima, může dráždit. Používejte vhodné ochranné rukavice. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží.

Pro další informace konzultujte bezpečnostní list.

BALENÍ

41300 krabice	1 Kg	20 ks	36 kartonů
45300 krabice	5 Kg	4 ks	28 kartonů
52030 pytel	20 Kg	---	48 pytlů



Obecné poznámky

Tato záložka obsahuje seznam údajů shromážděných na základě techniky a zkušeností. Vzhledem k četnosti použití produktu, tyto údaje nemohou být závazné a uživatel nemůže upustit od používání zdravého rozumu a jeho zkušeností pro jednotlivé případy. Informace nezakládají žádný právní závazek a žádné příslušenství kupní smlouvy. Pojištění nebo záruky poskytnuté našimi zaměstnanci nebo zástupci musí být vždy písemně potvrzeny. Veškeré informace o způsobilosti a spotřebě výrobku, bez osobní prohlídky objektu k ošetření, nemají žádnou hodnotu a po osobní kontrole musí být písemně potvrzeny. Je nutné ověřit si přesnou spotřebu zkouškou na daném objektu. Vydání květen/2006